

PLÁSTICO BASE SATINADO MIX SEMIBRILLO (S-02 (P))



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com



SISTEMA COLOR

PINTURAS PLÁSTICAS SATINADAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Pintura plástica satinada para la decoración de interiores a base de resinas vinil veovas.

PROPIEDADES

- Satinado.
- Excelente cubrición.
- Excelente blancura.
- No amarillea.
- Con conservante antimoho.
- Máximo rendimiento.
- Efecto antisalpicado.
- Totalmente lavable (pasados 15 días de su aplicación)
- Máxima resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia en soportes alcalinos.
- Elevada elasticidad y flexibilidad

USOS Especialmente indicada para la aplicación en interiores con acabado muy liso de alta calidad.
Decoración y protección de superficies exteriores e interiores. Para paredes y techos, paramentos de hormigón, yeso, cemento y escayola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Vinil Veova
Acabado	Semi brillo
Color	Colores según carta
COV	0 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Nivel de brillo	Satinado (según norma 13300, a 60° la reflectancia <60 y a 85° la reflectancia >10)
Contenido en sólidos	59 ± 2 %
Densidad	1,418 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	10.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1-2 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	3-6 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	9-11 m ² /L/mano (según soportes y dilución)

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C Máxima humedad relativa: 85% No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha y airless
Limpieza de útiles	Agua

Superficies nuevas	Sobre soportes de cemento esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas. Imprimir o aplicar como fondo pintura plástica mate, diluida un 25-30% con agua. Primera mano → Diluir con agua al 10 %. Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.
Superficies ya pintadas	Eliminar restos de pintura en mal estado. Aplicar fijador Puig diluido 5 partes de agua con 1 de fijador sobre las zonas reparar. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar una mano de fijador Puig rebajado con 5 partes de agua a toda la superficie a pintar, zonas reparadas y no reparadas, para homogenizar la absorción del soporte. Primera mano → Diluir con agua al 10 %. Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones	Aplicar más diluidos los recortes en brocha de las esquinas de las paredes, uniones con el techo y bordes de las puertas y ventanas; con el fin de evitar el fenómeno rub-out (mayor tonalidad de color en las zonas pintadas con brocha ó pincel que en las zonas pintadas con rodillo) Eflorescencias, salitre: Lavar con vinagre o con agua fuerte diluida al 10%. Aclarar con agua y dejar secar. Es aconsejable dar una o dos manos de fijador rebajado con agua (1 parte de agua: 1 parte de fijador) como barrera que ralentizará el paso del salitre. Superficies pulvurentas: Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 5 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente. Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad. Hongos: Limpiar con limpiador de moho.
Instrucciones de seguridad	Consultar etiquetado del envase.
Tiempo de almacenaje	Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C. Proteger el producto de heladas.
PRESENTACIÓN	Envase de 15L, 4L y 1L

Edición: 05/2019. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com