

CUARZO ADHERENCIA TOTAL (J-04)



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemés (Valencia)
Tel 962423060
www.pinturespuig.com



SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Imprimación de adherencia con árido especial, a base de copolímero estireno-acrílico en base acuosa, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos. Gran resistencia al agua. Excelente adhesión a sustratos no porosos.

USOS Se puede utilizar como capa de adherencia para realizar enfoscados y enlucidos, y uniones del tabique con el pilar. El acabado árido facilita la posterior aplicación del cemento.

Excelente adhesión tanto en seco como en húmedo.

Se puede aplicar sobre soportes porosos, como el hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural o artificial, fibrocemento, microcemento... y sobre soportes no porosos, como ladrillos vitrificados, lozas,...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido Granular Viscoso. Color Verde.
Durabilidad de la tack residual (pegajosidad)	Sin tack
Rendimiento	5- 8 m ² /Kg/mano (según soportes)
Densidad	1,220 ± 0,04 g/mL
Contenido en sólidos	59 ± 1 %
Viscosidad (Fungilab, # 6/20rpm)	14.000 ± 2.000 cp

MODO DE EMPLEO El producto se suministra listo para su empleo. Es conveniente homogeneizar, antes de su utilización.

Aplicar preferentemente a brocha.

Se recomienda dejar transcurrir de 2 a 4 horas, dependiendo del soporte y ambiente, para realizar la aplicación de mortero o yeso sobre la imprimación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conservación del producto: Debe almacenarse a temperaturas moderadas en envases bien cerrados, preservándolos del frío intenso y alejado de fuentes de calor. En estas condiciones mantiene todas sus propiedades por un tiempo aproximado de seis meses.

Instrucciones de seguridad No es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normales legales de salud laboral. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad

PRESENTACIÓN Envase de 15 L, 4 L y 0,750 L

Edición: 12/2022. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel 962423060
www.pinturespuig.com