

PLÁSTICO MATE EXTRA VINÍLICO (M-10)



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemés (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com



ESPECIAL LISOS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	Pintura plástica mate a base de resinas vinil veovas.
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none">- Máxima cobertura.- Excelente blancura.- Gran efecto antisalpicado.- Totalmente lavable (pasados 21 días de su aplicación)- Muy buena resistencia a la intemperie- Excelente resistencia en soportes alcalinos.- Transpirable- Con conservante antimoho
USOS	Pintura de acabado mate para uso interior y exterior. Especialmente indicada para la aplicación en interiores con acabado mate y buena textura. Decoración y protección de paredes y techos, paramentos de hormigón, yeso, cemento y escayola.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Naturaleza	Vinil Veova
Acabado	Mate
Color	Blanco
Nivel de Brillo	Extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5)
COV	30 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	65 ± 4 %
Densidad	1,600 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	15.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1 Hora (según ambiente)
Repintado	6-8 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	10-14 m ² /L/mano (según soportes y dilución)
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998	CLASE 2 de lavabilidad según UNE EN 13300 (La clasificación de los recubrimientos según la resistencia al frote húmedo va, de CLASE 1: mayor aptitud al lavado, a CLASE 5: menor aptitud al lavado)
MODO DE EMPLEO	
Recomendaciones generales	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5 ° C a 30 ° C Máxima humedad relativa: 85 % No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40° C)
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha y airless
Limpieza de útiles	Agua
Superficies nuevas	Sobre soportes de cemento esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas Primera mano → Diluir con agua al 15 %. Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.

Superficies ya pintadas **Eliminar restos de pintura en mal estado.** Aplicar fijador Puig diluido 4 partes de agua con 1 de fijador sobre las zonas reparar. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar una mano de fijador Puig rebajado con 4 partes de agua a toda la superficie a pintar, zonas reparadas y no reparadas, para homogenizar la absorción del soporte. **Si se trata de superficies con pinturas satinadas es aconsejable lijarlas previamente** hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia.
Primera mano → Diluir con agua al 15 %.
Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.

OBSERVACIONES

Teñido Si se desea colorear para obtener colores pastel puede emplearse colorantes al agua Puig, como máximo 0,3%, o colorantes universales Puig, como máximo 0,1%. Aplicar más diluidos los recortes en brocha de las esquinas de las paredes, uniones con el techo y bordes de las puertas y ventanas; con el fin de evitar el fenómeno rub-out (mayor tonalidad de color en las zonas pintadas con brocha ó pincel que en las zonas pintadas con rodillo)
Si se desea obtener colores llenos ó muy intensos con niveles de colorante superiores a los indicados, se aconseja utilizar el producto COLPUIG MATE, BASES P y D.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

Eflorescencias, salitre: Limpiar de manera mecánica (con un cepillo mecánico) la superficie afectada. A continuación, aplicar un eliminador de eflorescencias de salitre, y por último, aplicar un protector bloqueante para ralentizar el paso del salitre

Superficies polvorientas: Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.

Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

Hongos: Limpiar con limpiador de moho.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Tiempo de almacenaje

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30° C Proteger el producto envasado de las heladas

PRESENTACIÓN

Envase de 14 L y 3 L

Edición: 12/2020. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com