

PUIG FIX (J-06)



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46.680 Algemesí (Valencia)
Tel/Fax 962423060
www.pinturespuig.com



SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Dispersión acrílica-estirenada en base acuosa, libre de plastificantes indicada para el sector de la construcción.

PROPIEDADES

- Gran anclaje.
- Prácticamente no blanquea por la acción del agua.
- No altera el aspecto natural de la piedra.
- Excelente equilibrio entre elasticidad de la película y tenacidad.
- Buena resistencia a los rayos UV y las agresiones climáticas.
- No perjudica el ciclo de vida de las plantas
- Evita la proliferación de las malas hierbas.
- Crea intersticios que permiten el drenaje.
- Favorece los procesos de limpieza y mantenimiento.

USOS

Aglutinante y ligante de gravas y piedras de diferentes granulometrías para evitar la pérdida de los áridos colocados en rotondas, alcorques, parques y pavimentos de jardín, etc....

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido Blanco
Aspecto de la película	Transparente
Acabado	Semi Mate
Contenido en sólidos	49 ± 1 %
Densidad	1,060 ± 0.02 g/mL
Viscosidad Brookfield RVT a 25°C (20rpm, mPas)	Inferior a 2.000 cp
pH	7,0-8,5

MODO DE EMPLEO

Verter PUIG FIX sobre el árido y amasar en hormigonera para repartir bien el producto, como máximo 10 minutos.
Echar la mezcla PUIG FIX / árido sobre el soporte o molde correspondiente.
Esperar hasta secado completo. El tiempo de secado variará en función de la humedad relativa, la temperatura ambiente y el espesor de la aplicación.

RENDIMIENTO

10 Kg. de resina por cada 100-125Kg de áridos, en función de la granulometría y porosidad del árido.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conservación del producto:

Debe almacenarse a temperaturas moderadas en envases bien cerrados. En estas condiciones mantiene todas sus propiedades por un tiempo aproximado de seis meses.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad

PRESENTACIÓN

Envase de 25 L, 5L y 1 L

Edición: 04/2018. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, S.L.
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46.680 Algemesí (Valencia)
Tel/Fax 962423060
www.pinturespuig.com