

REVOQUE LISO Y RUGOSO (R-01/R-02)



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemés (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Revestimiento a base de resinas vinílicas especial para relieves y picados en exteriores y decoración en interiores. Producto disponible en acabado rugoso.

PROPIEDADES

- Gran poder de cubrición.
- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia en soportes alcalinos.
- Muy transpirable.

USOS

Revoque liso: para relieves exteriores y decoración en interiores tipo tela saco, etc.
Revoque rugoso: para picados exteriores tipo ispo, maplexine, etc...,
No descuelga.
En aplicación en exterior debe ser terminado con FACHADAS o CROMOPUIG PLUS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Vinil veova
Acabado	Rústico
Color	Blanco
COV	7 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/c): 40 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	80 ± 4 %
Densidad	1,793 ± 0,04 Kg/L
Secado al tacto	1 Hora (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	5- 8 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	1-2 m ² /Kg/mano (según soportes y dilución)

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.

Condiciones de aplicación Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C
Máxima humedad relativa: 85%
No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).

Útiles de Aplicación Rodillo, brocha y airless
Limpieza de útiles Agua

Superficies nuevas **Sobre soportes de cemento esperar 21 días** aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas
Primera mano → Diluir con ¼ litro de agua por Kg. de pintura.
Segunda mano y posteriores → Al uso. (No diluir el producto)

Superficies ya pintadas **Eliminar restos de pintura en mal estado.** Aplicar fijador Puig diluido 4 partes de agua con 1 de fijador sobre las zonas reparar. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar una mano de fijador Puig rebajado con 4 partes de agua a toda la superficie a pintar, zonas reparadas y no reparadas, para homogeneizar la absorción del soporte. **Si se trata de superficies con pinturas satinadas eliminar la pintura satinada** para favorecer la adherencia y evitar cuarteo. Aplicar al uso. (No diluir el producto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

Eflorescencias, salitre: Limpiar de manera mecánica (con un cepillo metálico) la superficie afectada. A continuación, aplicar un eliminador de eflorescencias de salitre, y por último, aplicar un protector bloqueante para ralentizar el paso del salitre.

Superficies polvorientas: Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.

Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

Hongos: Limpiar con limpiador de moho. Imprimir con fungicida. Consultar etiquetado del envase.

Instrucciones de seguridad

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad

Tiempo de almacenaje

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C Proteger el producto envasado de las heladas.

Si el producto se endurece por el paso del tiempo batir y homogenizar hasta recuperar su viscosidad y aspecto original, no diluir con agua para recuperar su aspecto inicial.

PRESENTACIÓN

Envase de 25Kg y 5Kg

Edición: 04/2019. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com