

# ANTIGOTERAS PROFESIONAL (R-12)



**PINTURES PUIG, SL**  
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13  
46680 Algemesí (Valencia)  
Tel. 962423060  
[www.pinturespuig.com](http://www.pinturespuig.com)



## IMPERMEABILIZANTES

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico impermeabilizante a base de resinas estireno acrílicas blandas en emulsión acuosa indicado para rehabilitación de cubiertas de tránsito ocasional, con problemas de filtraciones.  
**Producto disponible con fibra de vidrio.**

#### PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia y a la humedad ambiental.
- Alta elasticidad y adherencia.
- Transpirable.
- Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
- Excelente resistencia en soportes alcalinos.
- No se cuartea ni se fisura siguiendo los movimientos de dilatación y contracción del soporte provocados por los cambios de temperatura.
- Penetra y cubre perfectamente fisuras de hasta 2-3 mm resistiendo perfectamente los movimientos de estas sin volverse a fisurar.
- Apto para la protección del hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.
- Impide la formación de mohos sobre el revestimiento
- Pisable.

#### USOS

Destinado a la impermeabilización vertical y horizontal, en fachadas y cubiertas: terrazas, tejas, mortero, hormigón, ladrillo, techos metálicos...

#### ADVERTENCIAS

- No aplicar sobre superficies heladas, recalentadas o húmedas que pudieran provocar la aparición de ampollas en la película.
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- No depositar objetos sobre el suelo impermeabilizado que puedan dañar la película.
- No aplicar con riesgos de lluvias, heladas o calor excesivo.
- Los fondos deben de ser fuertes y absorbentes, y han de estar **completamente** secos, exentos de polvo, musgo, aceites o grasas y/o cualquier otro producto capaz de dificultar la adherencia.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico- comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Semi Mate
Color	Rojo, Blanco, Gris y Verde
COV	10 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/c): 40 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	61 ± 2 %
Densidad	1,400 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	24.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1-2 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	8-10 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Acabado recomendado	En soportes verticales → 0,5-1 Kg/m <sup>2</sup> En soportes horizontales → 2-2,5 Kg/ m <sup>2</sup>

## MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C Máxima humedad relativa: 85% No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha y airless (sólo en caso del producto sin fibra de vidrio)
Limpieza de útiles	Agua
Preparación del soporte	El soporte a pintar ha de estar completamente seco y exento de polvo, grasas, cal, salitre, hongos y en general todo tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo, e imprimado adecuadamente, según soporte. Sobre terrazas con fondo de hormigón ó ladrillo: limpiar a fondo las juntas de los ladrillos y de dilatación, con agua y fungicida antimoho, con ayuda de un cepillo metálico para eliminar el moho. Aclarar bien con agua y dejar secar 3 ó 4 días. Proceder a la aplicación del producto tal y como se indica en el caso de superficies nuevas.
Saneamiento de fisuras o grietas.	Abrir la fisura o grieta, fijar el interior de las mismas con Fijador Puig. Seguidamente, rellenarla con masilla o mortero especial.
<b>Superficies nuevas de cemento y hormigón</b>	Aplicar una primera mano de fijador al agua (Fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador. Dejar secar durante 4-5 horas. Primera mano → Diluir con ¼ Litro de agua por Kg de pintura. Si se desea colocar fibra para compactar ponerla a continuación, con una segunda mano de ANTIGOTERAS PROFESIONAL sin diluir, en húmedo, para que se incorpore bien a la pintura. Para facilitar la compactación ayudarse de un rodillo aireador. Tercera mano y posteriores si se requieren (hasta ocultar el dibujo de la fibra) → Esperar 8-10 horas entre mano y mano de impermeabilizante, aplicar el producto sin diluir.
<b>Superficies antiguas</b>	Limpiar bien la superficie antes de aplicar el producto eliminando todos los restos de pintura, siliconas, restos de masillas en juntas de dilatación o mallas en mal estado. Reparar las zonas defectuosas y los desconchados. A continuación, aplicar el producto de la misma forma que en superficies nuevas.
<b>Superficies metálicas</b>	Limpiar con agua y amoníaco o desengrasante. Si hay zonas oxidadas aplicar convertidor de óxido. Aplicar una imprimación antioxidante. A continuación, aplicar el producto de la misma forma que en superficies nuevas.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones	<p>Para una buena conservación y durabilidad del trabajo o terraza rehabilitada se debe de hacer un mantenimiento cada 4 o 5 años con una mano de ANTIGOTERAS PROFESIONAL a razón de 0,5 Kg/m<sup>2</sup></p> <p>No aplicar con exceso de humedad ambiental o con riesgo de lluvias para evitar el efecto caracol en fachadas y veladura en terrazas.</p> <p><b>Eflorescencias, salitre:</b> Lavar con vinagre o con agua fuerte diluida al 10%. Aclarar con agua y dejar secar. Es aconsejable dar una o dos manos de fijador rebajado con agua (1 parte de agua: 1 parte de fijador) como barrera que ralentizará el paso del salitre.</p> <p><b>Superficies pulvurentas:</b> Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 5 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.</p> <p><b>Manchas de humedad, humo:</b> lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.</p> <p><b>Hongos:</b> Limpiar con limpiador de moho. Imprimir con fungicida.</p>
Instrucciones de seguridad	<p>Consultar etiquetado del envase.</p> <p>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad</p>
Tiempo de almacenaje	<p>24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C Proteger el producto envasado de las heladas</p>
PRESENTACIÓN	<p>Envase de 4 y 14L</p>

\* Bajo prescripción del técnico comercial

**Edición: 09/2023.** Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

**PINTURES PUIG, SL**  
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13  
46680 Algemesí (Valencia)  
Tel. 962423060  
[www.pinturespuig.com](http://www.pinturespuig.com)