

# PLÁSTICO MATE LAVABLE (A-20)



**PINTURES PUIG, SL**  
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13  
46680 Algemés (Valencia)  
Tel. 962423060  
[www.pinturespuig.com](http://www.pinturespuig.com)



## ARC-IRIS

### FICHA TÉCNICA

**DESCRIPCIÓN** Pintura plástica mate interior exterior a base de resinas estireno acrílicas.

**PROPIEDADES**

- Buen poder cubriente.
- Fácil aplicación y retoque.
- Lavable (pasados 21 días de su aplicación)
- Excelente resistencia en soportes alcalinos.
- Transpirable

**USOS** Como pintura decorativa y de protección en interiores y exteriores.  
Para paredes y techos, paramentos de hormigón, yeso, cemento y escayola.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Color	Blanco
COV	15 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Nivel de brillo	Mate (según norma UNE-EN 13300, a 85° la reflectancia <10)
Contenido en sólidos	67 ± 2 %
Densidad	1,660 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	30.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	5-8 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	5-7 m <sup>2</sup> /L/mano (según soportes y dilución)
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998	CLASE 3 de lavabilidad según UNE EN 13300 (La clasificación de los recubrimientos según la resistencia al frote húmedo va, de CLASE 1: mayor aptitud al lavado, a CLASE 5: menor aptitud al lavado )

#### MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C Máxima humedad relativa: 85% No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha y airless
Limpieza de útiles	Agua

**Superficies nuevas** Sobre soportes de cemento esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas

Primera mano → Diluir con agua al 20 %.  
Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.

### Superficies ya pintadas

**Eliminar restos de pintura en mal estado.** Aplicar fijador Puig diluido 4 partes de agua con 1 de fijador sobre las zonas reparar. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar una mano de fijador Puig rebajado con 4 partes de agua a toda la superficie a pintar, zonas reparadas y no reparadas, para homogenizar la absorción del soporte. **Si se trata de superficies con pinturas satinadas es aconsejable lijarlas previamente** hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia.

Primera mano → Diluir con agua al 20 %.  
Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Recomendaciones

**Eflorescencias, salitre:** Limpiar de manera mecánica (con un cepillo metálico) la superficie afectada. A continuación, aplicar un eliminador de eflorescencias de salitre, y por último, aplicar un protector bloqueante para ralentizar el paso del salitre.

**Superficies polvorientas:** Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.

**Manchas de humedad, humo:** lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

**Hongos:** Limpiar con limpiador de moho.

#### Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.

#### Tiempo de almacenaje

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30° C. Proteger el producto envasado de las heladas

### PRESENTACIÓN

Envase de 12L y 3L

**Edición: 04/2018.** Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

**PINTURES PUIG, SL**  
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13  
46680 Algemesí (Valencia)  
Tel. 962423060  
[www.pinturespuig.com](http://www.pinturespuig.com)