

PLÁSTICO BASE MATE LAVABLE MIX (M-13 (P))



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemés (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com



SISTEMA COLOR

PINTURA PLÁSTICA MATE – ALTA GAMA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Pintura plástica mate decorativa para interior de fácil aplicación a base de resinas estireno acrílicas.

PROPIEDADES

- Buen poder cubriente.
- Lavable (pasados 21 días de su aplicación)
- Secado rápido
- Alto rendimiento.
- Excelente resistencia en soportes alcalinos.
- Transpirable
- Con conservante **antimoho**.

USOS Como pintura decorativa y de protección en interiores. Para paredes y techos, paramentos de hormigón, yeso, cemento y escayola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Color	Colores según carta
Nivel de brillo	Mate (según norma UNE-EN 13300, a 85° la reflectancia <10)
COV	29 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	66 ± 2 %
Densidad	1,620 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	23.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1 Hora (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	5-8 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	5-8 m ² /L/mano (según soportes y dilución)
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998	CLASE 3 de lavabilidad según UNE EN 13300 (La clasificación de los recubrimientos según la resistencia al frote húmedo va, de CLASE 1: mayor aptitud al lavado, a CLASE 5: menor aptitud al lavado)

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales	Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C Máxima humedad relativa: 85% No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40° C).
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha y airless
Limpieza de útiles	Agua

Superficies nuevas Sobre soportes de cemento esperar 21 días aproximadamente para

un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas

Primera mano → Diluir con agua al 20 %.

Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.

Superficies ya pintadas

Eliminar restos de pintura en mal estado. Aplicar fijador Puig diluido 4 partes de agua con 1 de fijador sobre las zonas reparar. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar una mano de fijador Puig rebajado con 4 partes de agua a toda la superficie a pintar, zonas reparadas y no reparadas, para homogenizar la absorción del soporte. **Si se trata de superficies con pinturas satinadas es aconsejable lijarlas previamente** hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia.

Primera mano → Diluir con agua al 20 %.

Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

Aplicar más diluidos los recortes en brocha de las esquinas de las paredes, uniones con el techo y bordes de las puertas y ventanas; con el fin de evitar el fenómeno rub-out (mayor tonalidad de color en las zonas pintadas con brocha ó pincel que en las zonas pintadas con rodillo)

Eflorescencias, salitre: Lavar con vinagre o con agua fuerte diluida al 10%. Aclarar con agua y dejar secar. Es aconsejable dar una o dos manos de fijador rebajado con agua (1 parte de agua: 1 parte de fijador) como barrera que ralentizará el paso del salitre.

Superficies polvorosas: Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.

Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

Hongos: Limpiar con limpiador de moho.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Tiempo de almacenaje

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C Proteger el producto envasado de las heladas

PRESENTACIÓN

Envase de 15L, 4L, 1L

Edición: 10/2023. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL

Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13

46680 Algemesí (Valencia)

Tel. 962423060

www.pinturespuig.com