

FACHADAS EXTREM



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemés (Valencia)
Tel 962423060
www.pinturespuig.com



REVESTIMIENTOS EXTERIORES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Revestimiento elástico especial para exteriores a base de resinas acrílicas fotoreticulables al agua.

PROPIEDADES

- Máxima cubrición y excelente blancura
- Excelente adherencia.
- Flexible.
- Alta resistencia a la degradación por los agentes atmosféricos y efecto de la luz.
- Excelente impermeabilidad al agua W3
- Buena transpirabilidad al vapor de agua V2
- Excelente resistencia en soportes alcalinos.
- Con conservante antimoho.

USOS Como revestimiento para la protección y decoración de fachadas y obras de albañilería en exterior. Indicado para la protección de fachadas que tengan micro fisuras (no grietas) o se puedan producir con el paso del tiempo. Proporciona una larga protección del soporte, incluso en condiciones climáticas adversas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica Estirénica Fotoreticulable
Acabado	Mate
Color	Blanco
COV UNE-EN ISO 11890-2:2013	17 g/L (Según Directiva UE/42/CE de 21 de abril del 2004 relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, valor límite para este producto (cat A/c): 40 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	68 ± 2 %
Densidad	1,660 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	23.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1 Hora (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	6-8 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	9-12 m ² /L/mano (según soportes y dilución)
Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998	CLASE 2 de lavabilidad según UNE EN 13300 (La clasificación de los recubrimientos según la resistencia al frote húmedo va, de CLASE 1: mayor aptitud al lavado, a CLASE 5: menor aptitud al lavado)

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.

Condiciones de aplicación Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C
Máxima humedad relativa: 85%
No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).

Útiles de Aplicación Limpieza de útiles	Rodillo, brocha y airless Agua
Superficies nuevas	Sobre soportes de cemento esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas Primera mano → Diluir con ¼ Litro de agua por Litro de pintura. Segunda mano y posteriores → Diluir con agua al 5%.
Superficies ya pintadas	Eliminar restos de pintura en mal estado. Si se trata de superficies con pinturas satinadas es aconsejable lijarlas previamente hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia. Imprimir la superficie según soporte. Diluir al 10% con agua. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar a nuestro equipo Técnico-comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

No aplicar con exceso de humedad ambiental o con riesgo de lluvias para evitar el efecto caracol en fachadas.

Eflorescencias, salitre: Limpiar de manera mecánica (con un cepillo metálico) la superficie afectada. A continuación, aplicar un eliminador de eflorescencias de salitre, y por último, aplicar un protector bloqueante para ralentizar el paso del salitre

Superficies polvorientas: Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.

Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

Hongos: Limpiar con limpiador de moho. Imprimir con fungicida.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Tiempo de almacenaje

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30° C. Proteger el producto envasado de las heladas

PRESENTACIÓN

Envase de 1, 4, 6 y 14 L

* Garantía bajo prescripción del técnico comercial

Edición: 09/2020. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel 962423060
www.pinturespuig.com