

PISC SPORT (D-02)



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemés (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com



PINTURAS DEPORTIVAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	Pintura acrílica (sin disolvente) para proteger y embellecer paredes y suelos de piscinas de cemento y hormigón. Excelente protección contra algas y mohos. Producto disponible con aditivo antideslizante para bordes de piscinas.
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none">- Breve espera para el llenado de la piscina (5 días)- Máxima cubrición.- Alta adherencia- Repintable sobre pinturas acrílicas y clorocaucho.- Elevada resistencia a frotos y rozamientos, y a la degradación por efecto de la luz.- Excelente resistencia en soportes alcalinos.- Con conservante antimoho.- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante empleado.
USOS	Protección y decoración de piscinas de cemento y hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Color	Azul, Azul marino y Blanco
Contenido en sólidos	59 ± 2 %
Densidad	1,424 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	22.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1 Hora (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	4-7 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	10-12 m ² /L/mano (según soportes y dilución)
MODO DE EMPLEO	
Preparación previa	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, salitre, moho, cremas bronceadoras etc. En superficies satinadas o pulidas: lijar para abrir poro.
Aplicación	Aplicar 2 ó 3 capas. Aplicar una primera mano de PISC SPORT como imprimación, con un 20 % de agua, o fijador al disolvente. Segunda mano y posteriores, diluir del 5 al 10%
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5 °C a 30 °C Máxima humedad relativa: 85%. No pintar si hay rocío. No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40 °C).
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha y airless
Limpieza de útiles	Agua
Superficies nuevas	De cemento y hormigón: Esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento. Mantener llena de agua la piscina durante 45 días aproximadamente

para permitir la disolución de las sales de los materiales de construcción. Lavar la superficie con Ácido Clorhídrico (sulfumán) al 10% con agua. Dejar actuar 5 minutos y lavar con abundante agua dulce. Esperar 2 o 3 días antes de proceder al pintado. Limpiar el soporte de polvo y de posibles eflorescencias.

Proceder tal y como se indica en el apartado Aplicación.

Para el pintado de otras superficies y otras situaciones específicas consultar con nuestro servicio técnico comercial.

Superficies ya pintadas

Eliminar restos de pintura en mal estado.
Reparar los defectos del soporte.
Imprimir la superficie reparada con una primera mano de PISC SPORT diluida con un 20% de agua, o fijador al disolvente.
Proceder tal y como se indica en el apartado Aplicación.

Sobre superficies con base pintada al Clorocaucho limpiar, lijar y enjuagar con agua, una vez seca proceder tal y como se indica en el apartado Aplicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

No aplicar con exceso de humedad ambiental o con riesgo de lluvias.

Eflorescencias, salitre: Limpiar de manera mecánica (con un cepillo metálico) la superficie afectada. A continuación, aplicar un eliminador de eflorescencias de salitre, y por último, aplicar un protector bloqueante para ralentizar el paso del salitre.

Superficies polvorientas: Eliminar el polvo e imprimir con PISC SPORT con un 20 % de agua, o fijador al disolvente.

Hongos: Imprimir con fungicida.

PINTURAS PUIG aconseja **esperar 5 días después de la aplicación del producto para llenar la piscina**, y no diluir la pintura a una proporción mayor de la indicada.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad

Tiempo de almacenaje

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30° C. Proteger el producto envasado de las heladas

PRESENTACIÓN

Envase de 15, 7,5 y 4 L

Edición: 01/2020. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com