

CROMO PRIM



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemés (Valencia)
Tel 962423060
www.pinturespuig.com

IMPRIMACIONES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Imprimación blanca de alta adherencia a base de resinas acrílicas. Apta para teñir. Con conservante antimoho.

PROPIEDADES

- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de soporte.
- Elevada dureza.
- Retarda la aparición de eflorescencias y de la humedad.
- Transpirable.

USOS Imprimación para fachadas de cemento y hormigón que presenten irregularidades, o muy porosas. Uniforma la absorción del soporte, maximiza la adherencia y aumenta la duración del acabado.

Para la preparación de fachadas revocadas con mortero de cemento, mortero mono capa y hormigón, hormigón celular y en general cualquier tipo de albañilería exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Color	Blanco y Base Blanca.
COV	9 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/g): 30 g/L (2010)).
Contenido en sólidos	68 ± 2 %
Densidad	1,520 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	16.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1 Hora (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	5-8 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	6-8 m ² /L/mano (según absorción y textura del soporte, y dilución)

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de ser consistente y estar seco y exento de polvo, grasas, eflorescencias, cal, etc.

Condiciones de aplicación Temperatura de aplicación: de 5 °C a 30 °C
Máxima humedad relativa: 85 %
No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40 °C).

Útiles de Aplicación Rodillo, brocha
Limpieza de útiles Agua

Superficies nuevas Sobre soportes de cemento esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas. Aplicar una mano de imprimación CROMO PRIM diluida al 10% con agua.

Superficies ya pintadas Eliminar restos de pintura mal adherida, agrietada o desconchada antes de imprimir y proceder como en superficies nuevas.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Técnico Comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

No aplicar con exceso de humedad ambiental o con riesgo de lluvias.

Eflorescencias, salitre: Limpiar de manera mecánica (con un cepillo metálico) la superficie afectada. A continuación, aplicar un eliminador de eflorescencias de salitre, y por último, aplicar un protector bloqueante para ralentizar el paso del salitre

Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

Hongos: Limpiar con limpiador de moho. Imprimir con fungicida.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Tiempo de almacenaje

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30º C. Proteger el producto envasado de las heladas

PRESENTACIÓN

Envase de 15 y 4 L

Edición: 03/2021. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel 962423060
www.pinturespuig.com